

# Furnérparketta 8.5 mm

Termékleírás: Lakkozott faparketta

K 240

Stand: 12.17



Felépítés




- 1 Többrétegű UV-lakk
- 2 Valódi fapelület ~ 0,6mm\*
- 3 HDF hordozólap
- 4 Valódi fa ellenréteg ~ 0,6mm

\*Valódi fapadló opcionálisan digitálisan nyomtatva.

Körbefutó fózolás ~35° / ~0,6mm szélességben

Profil



**Kaindl Loc**  
Hosszú profil

**Fold Down**  
Rövid profil

Nedvességtartalom (gyári érték)	EN 322		4 - 7%
Élek dagadása	EN 14354		<15%
Lakkréteg tapadási tulajdonsága	EN 14354		≤ 2-es osztály
Hőáteresztési tényező	ISO 8302		0,0780 m².K/W
Csúszási súrlódási együttható μ	EN 13893		> 0,3
Csúszóssági tulajdonságok USRV	EN 1339:2003		≥ 15
Keresztirányú csavarodás nedvességtartalom változásakor	EN 14354		maximum a szélesség, 0,35 %-a
Emelési ellenállás	EN 14354		≥ 1,0N/mm²
Hordozólap keresztirányú szaktőszilárdsága	EN 319		≥ 1,4N
Égési tulajdonságok	EN 13501-1		Dfl-s1
Nyomással szembeni ellenállás	EN 1534		≥ 40 N/mm²
Elemek vastagsága	EN 14354		névleges érték ≤ ± 0,5 mm
Fedőréteg élének egyenessége	EN 14354		≤ 0,30 mm/m
Derékszögesség	EN 14354		≤ 0,20 mm
Magasságkülönbség az összeillesztett elemek között	EN 14354		maximum ≤ 0,15 mm
Fedőréteg hossza azonos csomagolási egységen belül	EN 14354		≤ 0,5 mm
Fedőréteg szélessége	EN 14354		névleges érték ≤ 0,1 mm
Keresztirányú csavarodás szélességben	EN 14354		középtérték ≤ 0,24 mm maximum ≤ 0,32 mm
Elemek közti illesztés megnyílása	EN 14354		≤ 0,20 mm

Vizsgálatok	Nemzetközi jelzések <sup>1</sup>	Eredmények
Panelméret		1383x159x8,5mm
Igénybevételi besorolás Követelmény szerint, kivéve tölgy, solid és karat	EN 685 EN 14354 	<b>31</b>
Ellenállóképesség kopással szemben	EN 14354 	<b>&gt; 2000 fordulat</b>
Ellenállóképesség ütéssel szemben	EN 14354 	<b>EC3</b>
Hordozólap formaldehidtartalma feldolgozás előtt	EN 120 DIBT- Irányelv 100 	<b>E1</b>
Formaldehidkibocsátás	EN 717-1 EN 717-2	< 0,1 ppm < 3,5 mg/h m²

Aller angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen. Die im Datenblatt genannten Leistungseigenschaften gelten nicht für Holzfußböden mit geölter Oberfläche!

<sup>1</sup>)Informationen unter [www.floorsymbols.com](http://www.floorsymbols.com)